



# FLIEßESTRICH

*Service macht den Unterschied!*

## KKL Naturanhydrit-Fließestrich bei Fußbodenheizung

Beim Einsatz von KKL Naturanhydrit-Fließestrich in Räumen mit Fußbodenheizung wird eine optimale Ausnutzung der Heizleistung erreicht. Materialkonsistenz und Einbauverfahren stellen eine direkte und gleichmäßige Rohrumhüllung sicher. Hohlräume, die eine Wärmeübertragung verhindern, entstehen nicht.

Aufgrund der hohen Zug-, Druck- und Biegezugfestigkeiten darf die Estrichdicke reduziert werden, wenn die Schallschutzanforderungen eingehalten werden.

Bauart	Aufbau nach DIN 18 560 Teil 2	Rohrüberdeckung für ZE/AE Gemäß DIN
Typ A 1		> 45 mm
Typ A 2		> 35 mm
Typ A 3		> 25 mm

Ein kurzfristiges Aufheizen ist bis auf 60° C möglich, ohne dass Schädigungen am Estrich erfolgen. Der Randstreifen sollte 8 mm dick sein. Dickere Randstreifen können zu Problemen bei der Oberbodenverlegung führen.

**Bemerkung:**

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem Stand der Technik und unseren aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Für die absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Besonderheiten eine generelle Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden. Hier ist eine Beratung und Zusicherung im Einzelfall erforderlich.